

# 強度圧縮テスト型式 S-C-3

## 報告書

No. 02-04055

試料名 (依頼者の申込による呼称)

スチールコンテナ

1点

本所に提出された試料につき試験した結果を下記のとおり報告いたします。

平成 15 年 3 月 11 日

大阪府立産業技術総合研究所長

試験項目

圧縮試験 (大型)

試料及び寸法

試料 No. 1  
寸法 mm 1700×1300×1405

試験時の環境条件

温度: 15 °C 相対湿度: 48 %



図 試験時の様子

2枚の内 1枚目

前ページより続く

No. 02-04055


### 圧縮試験結果

Results of Compression Test

試料 No. Specimen	最大荷重 kN (kgf) Maximum Load	変形量 mm Deformation	備考 Remark
1	218.6 (22291)	15.0	

荷重計の有量: 無  
方法: JIS Z 4013-1998 に準じる。  
圧縮速度: 5 mm/min. 制限荷重: 0.75 kN(76.5 kgf)  
併し、変形量計、支持盤の移動量とした。

2枚の内 2枚目



## 有限会社アイコン

〒330-0856 埼玉県さいたま市大宮区三橋1-1161-11-11

TEL 048-643-5199 FAX048-643-6048

E-mail: postmaster@sai-icon.co.jp

http://www.sai-icon.co.jp